



2024

A maior fábrica de
Texturas de MG



Contatos



Rua Juiz Elizeu Jardim 346 - BH



(31) 9 9821-9311



sac@igmrevestimentos.com.br

Boletim Técnico
TEXTURA DE ROLO

Descrição

A Massa Corrida IGM é um produto projetado para uniformizar, corrigir e nivelar pequenas imperfeições em paredes e tetos de reboco e concreto. É fácil de aplicar, possui ótima aderência e aspecto cremoso que permite um ótimo poder de enchimento, permitindo um acabamento liso e sofisticado. Possui secagem rápida e é fácil de lixar. Indicada apenas para uso em interiores.

Massa Corrida IGM

Interior

Barrica de papelão ou balde plástico contendo 25 Kg

Composição Básica

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos e toxilados.

Rendimento Referencial

Rendimento de até 15 m² ACABADOS por barrica ou balde de 25 kg. Este rendimento varia de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Prazo de Armazenamento

Prazo de armazenamento máximo de 24 (vinte e quatro) meses para branco a partir da data de fabricação informada na embalagem, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Aplicação e Diluição

Produto aplicado com desempenadeira. 2 a 3 demãos aplicadas em camadas

finas. Lixar a superfície entre demãos.

Diluição: Pronto para uso, exceto por preferência do aplicador.

Secagem

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 72 horas.



Preparação da Superfície

Todas as superfícies a serem trabalhadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições: paredes limpas, isentas de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

O pó originado pelo lixamento de massas, pinturas antigas etc., deve ser completamente removido com pano umedecido.

Aguarde a cura do concreto/reboco por no mínimo 28 dias antes de pintar. Não respeitar esta recomendação ocasionará manchamentos no acabamento final.

Condições de Aplicação

Após a correta preparação da superfície, conforme acima mencionado, aplicar 01 demão de selador acrílico + 1 a 2 demãos de massa corrida + 1 a 3 demãos do revestimento escolhido. A massa corrida requer sempre a aplicação de um acabamento e não deverá ficar exposta.

Para evitar a formação de bolhas em massas, as seguintes condições devem ser evitadas: aplicação de tinta sobre o pó originado do lixamento da massa e aplicação da massa em camadas muito espessas.

Recomendações Gerais

ATENÇÃO! Produto pode ser nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação e ingestão. Manter a embalagem bem fechada, em lugar fresco e bem ventilado, afastada de chamas, faíscas ou outras fontes de ignição, fora do alcance de crianças e animais, longe de alimentos e bebidas.

Ao aplicar o produto, o ambiente deve ser ventilado. Usar luvas, óculos de segurança e máscara respiratória, caso necessário. Se a inalação causar dificuldade respiratória, remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar manobras de reanimação cardiopulmonar.

Em caso de vazamento, sinalizar e isolar o local e absorver o material derramado com areia, terra seca ou outro material absorvente e não combustível. Recolher o material para descarte posterior.

Este produto não é classificado como carga perigosa.

